



3B-1401

Keo Epoxy Trám Lấp Đường Nứt



TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Mô tả sản phẩm

3B - 1401 là loại keo trám lấp đường nứt dung dịch A+B không trở màu vàng, dạng 2 thành phần, 7.5 kg/1 cặp, bên trong gồm hạt cát mịn. Khi thi công không bị dính ngược trở lại, lớp phủ lên bề mặt không bị rỗ, bong tróc, chất liệu cứng. Thi công không bị chảy, rất tiện cho thi công mặt đứng, độ kết dính cao, thích ứng với những công trình có kết nối.

Ứng dụng

- Sửa chữa bê tông.
- Dùng làm kết dính cho bê tông, đá.
- Trám vá lỗ hổng và bề mặt vết nứt.
- Dán cố định chân ống bơm lên cấu trúc khi thi công bơm Epoxy bằng áp lực thấp

Ưu điểm

- Cường độ cơ học cao.
- Không co ngót khi đông cứng.
- Trám lấp những đường nứt cho tường gạch hoặc tường bê tông.
- Không bị vỡ trong nhiệt độ cao hay trong mọi tư thế thi công.
- Độ bền kết dính tuyệt hảo

Tỉ lệ trộn

Thành phần A:B = 2:1

Thời gian thi công

30-40 phút

Thông tin kỹ thuật

Màu sắc		Màu xám trắng
Thời gian khô		Khô cứng sau 3 giờ
Cường độ bám dính (MPa)	5,25	TCVN 7899-2 : 2008
Cường độ nén (MPa)	61.9	TCVN 7899-4 : 2008
Cường độ uốn (MPa)	28.4	TCVN 7899-4 : 2008
Độ co ngót (mm/m)	0,51	TCVN 7899-4 : 2008

Bảo quản

Hạn sử dụng 2 năm nếu được bảo quản đúng trong bao bì kín chưa mở và tránh ánh nắng mặt trời

Đóng gói

Thành phần A: 5kg, Thành phần B: 2,5kg (7,5kg/bộ)

Hướng dẫn thi công

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt thi công phải được vệ sinh sạch sẽ, không bám bẩn, không dính các tạp chất dễ bong tróc.

Cách trộn:

- 3B-1401 gồm 2 thành phần đóng gói sẵn theo tỷ lệ pha trộn.
- 3B-1401(A) : 3B-1401(B) theo tỷ lệ 2 : 1 khuấy đều.
- Trộn số lượng nhỏ cho mỗi lần sử dụng, nếu trộn số lượng lớn sản phẩm sẽ bị đông kết trước khi sử dụng hết.

Thi công:

Tiến hành thi công 3B-1401 trực tiếp lên bề mặt thi công bằng bay, dao trộn hoặc bằng tay đã mang găng bảo vệ.

3B-1401

Keo Epoxy Trám Lấp Đường Nứt



3B-1401

Keo Epoxy Trám Lấp Đường Nứt



Chú ý khi thi công

- Nhiệt độ bề mặt cũng như nhiệt độ môi trường phải từ 5°C – 40°C trong suốt quá trình thi công
- Không thi công khi trời sắp mưa
- Không để nước đọng trên bề mặt lớp chống thấm

Biện pháp bảo vệ

- Sản phẩm có thể gây dị ứng tránh tiếp xúc với da
- Mang găng tay và kính bảo hộ trong khi thi công
- Rửa sạch bằng nước ngay sau khi tiếp xúc với da
- Nếu bị văng vào mắt, giữ mắt luôn mở, rửa sạch đến ngay trung tâm y tế.



3B-1401

Keo Epoxy Trám Lấp Đường Nứt

SẢN PHẨM ĐẠT CHUẨN



CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TV THƯƠNG MẠI THREE B

3B 建築貿易顧問責任有限公司

138 Đường số 01, KDC Nam Hùng Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân Tp HCM

Tel: 028-7108 3788

Fax: 08-3752 6004

Website: www.threeb.com.vn

Email: congtythreeb@gmail.com

