



MÔ TẢ

KERASEAL PS60 là sơn lót epoxy gốc dung môi, được thiết kế để cho bề mặt sàn bê tông chịu lực và chống mài mòn cao. KERASEAL PS60 làm tăng độ kết dính giữa bê tông và các lớp sơn phủ.



ỨNG DỤNG

- Lớp kết dính giữa sơn và bê tông
- Dùng cho bề mặt bê tông xốp, cần gia cường bề mặt
- Là lớp lót cho hệ thống sản phẩm của APT
- Dùng cho bề mặt bê tông cần rắn chắc
- Tăng cường khả năng chịu lực của sàn bê tông.



TÍNH NĂNG

- Khả năng thẩm thấu bề mặt bê tông cao
- Khả năng chịu lực tốt
- Dễ thi công
- Thời gian khô ngắn



LƯU KHO

Lưu kho trong 12 tháng kể từ ngày sản xuất và điều kiện kho chuẩn với bao bì không được mở nắp, tránh ánh nắng mặt trời, nhiệt độ từ 20°C - 40°C.



ĐÓNG GÓI

KERASEAL PS60 được cung cấp theo tiêu chuẩn 9.0 kg / 1 bộ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hàm lượng rắn	60%
Thời gian làm việc	60 - 90 phút
Thời gian khô bề mặt (ASTM D1640-14)	≤ 6 giờ
Độ bền nước sau 240 giờ (JIS K5400:1990)	Đạt
Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) (ISO 11890-1:2007)	≤ 55%
Cường độ bám dính (ASTM D4541)	≥ 2 Mpa

TIÊU THỤ



Lượng tiêu thụ cho một lớp phủ:
0.10 - 0.12 kg/ m²

HƯỚNG DẪN THI CÔNG



Điều kiện bê tông

Cường độ chịu nén của bê tông tối thiểu phải đạt 25 N/mm². Bê tông phải được thiết kế, sử dụng hệ thống ngăn ẩm hoặc chống thẩm thấu ngược.



Chuẩn bị bề mặt bê tông

KERASEAL PS60 phải được thi công trên bề mặt bê tông sạch, khô, không có dầu và tạp chất. Sử dụng hóa chất chuyên dụng để loại bỏ dầu mỡ và các biện pháp cơ học khác để làm sạch bề mặt.



Lưu ý:

- Độ ẩm của nền <6%
- Nhiệt độ thi công tối thiểu 15°C
- Nhiệt độ thi công tối đa 39°C
- Độ ẩm không khí tối đa 85%.



Trộn

Đổ từ từ thành phần B vào thành phần A và trộn thêm 2-3 phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất. Đối với số lượng nhỏ, lưu ý tỉ lệ trộn trên nhãn sản phẩm.



KERASEAL PS60

Primer & Sealer



Thi công

Sử dụng như một lớp bảo vệ hoặc lớp chống bụi bê tông được thi công tối thiểu là hai lớp phủ. Dụng cụ thi công phù hợp là rulo lông ngắn, chổi sơn hoặc máy phun sơn.

Nếu thi công làm lớp lót cho sản phẩm sơn KERASEAL và KERAGUARD thường chỉ cần một lớp phủ. Để tối đa hóa tỉ lệ đông cứng thì nên có hệ thống thông gió phù hợp và nhiệt độ trên 20°C. Lưu ý, lúc này thời gian đông cứng sơ bộ là 24h, đông cứng hoàn toàn là 7 ngày.

VỆ SINH DỤNG CỤ



Làm sạch các dụng cụ, thiết bị ngay sau khi sử dụng bằng dung môi. Các vật liệu khô cứng có thể được loại bỏ bằng biện pháp cơ học.

AN TOÀN THI CÔNG



Dưới điều kiện hoạt động thông thường, KERA-SEAL PS60 rất an toàn trong quá trình trộn và thi công, tuy vậy với điều kiện an toàn vẫn phải được chú ý toàn bộ thời gian thi công. Khu vực thi công phải hoàn toàn không có chất dễ cháy, dễ bắt lửa, không quá nóng, tuyệt đối không cho hút thuốc xung quanh khu vực thi công.

Tránh không cho dung dịch tiếp xúc với da, mắt và cần trang bị đồ bảo hộ cần thiết. Trong trường hợp không may dung dịch rơi vào da, cần rửa ngay với nước, khi dung dịch rơi vào mắt phải đến gặp bác sĩ ngay.

PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG BỞI



CÁT TƯỜNG

CÔNG TY TNHH CHỐNG THẤM CÁT TƯỜNG

65/26 Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM

🔍 Những thắc mắc, ý kiến về kỹ thuật, biện pháp thi công, vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng hoặc dịch vụ kỹ thuật của APT: +84 904 339 299

📍 Factory: Phu Minh, Soc Son, Ha Noi, Viet Nam ✉ Email: infor@apt.net.vn



chongthamcattuong.com



[chongthamcattuong](https://shopee.vn/chongthamcattuong)

