

KERASEAL WB20

Water-based epoxy floor and wall coating



MÔ TẢ

KERASEAL WB20 là hệ thống sơn phủ epoxy gốc nước hai thành phần, bề mặt hoàn thiện nhẵn bóng. Hệ thống phủ được thiết kế sử dụng để bảo vệ bê tông mới hay bê tông cũ ở điều kiện chịu tải từ trung bình đến nặng.



ỨNG DỤNG

KERASEAL WB20 có thể được sử dụng trong các khu vực sàn và bề mặt tường yêu cầu tính vệ sinh như: phòng sạch, phòng thí nghiệm tại các nhà máy dược phẩm, thực phẩm, đồ uống, y tế, nhà bếp, sàn công nghiệp, nhà kho, các khu vực chịu tải nặng, cầu thang và tầng hầm.



TÍNH NĂNG

- Không mùi, không độc, tạo môi trường thi công an toàn.
- Ít nhạy cảm với độ ẩm
- Dễ thi công
- Kháng khuẩn tốt
- Bề mặt nhẵn bóng
- Chi phí bảo trì thấp
- An toàn cho môi trường
- Dụng cụ thi công rửa bằng nước, giảm chi phí thi công.



LƯU KHO

Lưu kho trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất và điều kiện kho chuẩn với bao bì không được mở nắp, tránh ánh nắng mặt trời, nhiệt độ từ 20°C - 40°C.



ĐÓNG GÓI

KERASEAL WB20 được cung cấp theo tiêu chuẩn 15kg / 1 bộ.



TIÊU THỤ

Tính lượng tiêu thụ cho một lớp phủ:
75µm : 0.10 kg/ m²

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày tối thiểu	50µm
Thời gian tối thiểu phủ lớp tiếp theo	12 giờ
Thời gian tối đa phủ lớp tiếp theo	48 giờ
Thời gian khô bề mặt (ASTM D1640-14)	≤ 6 giờ
Thời gian sống (JIS K5551:2002)	7 phút
Cường độ bám dính (ASTM D4541)	≥ 2 Mpa
Độ mài mòn (JIS K5600-5-8:1999)	≤ 65 mg
Độ bền va đập (ISO 6272-2:2011)	≥ 50 kG.cm
Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) (ISO 11890-1:2007)	≤ 14%
Độ bền uốn (TCVN 2099-2013)	≤ 3 mm
Cường độ nén (JIS K5511:2003)	47.8 Mpa

Lưu ý: Do epoxy gốc nước không phát nhiệt và đông cứng sau khi kết thúc thời gian làm việc như các loại epoxy thông thường, do đó phải lưu ý thật kỹ thời gian làm việc của KERASEAL WB20 theo bảng trên vì nếu thi công sản phẩm quá thời gian làm việc thì sẽ gây ra hiện tượng khác màu hoặc bóng không đều.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG



Điều kiện bê tông

Bề mặt bê tông phải được xoa nhẵn, cán phẳng, bê tông phải đặc, chắc với cường độ nén khoảng 25 N/mm² và cường độ kéo tối thiểu 1.5 N/mm². Bề mặt thi công phải được thoáng khí.



Chuẩn bị bề mặt bê tông

KERASEAL WB20 phải được thi công trên bề mặt sạch, không có bụi bẩn, dầu mỡ. Những chất bẩn trên bề mặt nên được loại bỏ bằng các hóa chất chuyên dụng và sử dụng biện pháp cơ học. Bề mặt bê tông không phẳng hoặc bị tổn thương nên được sửa chữa bằng vật liệu thích hợp như KERACRETE RM120 hoặc KERACRETE NS50. Độ ẩm trên bề mặt nên nhỏ hơn 12% khi đo độ ẩm bằng máy.



Hạn chế

Để đạt được màu đồng nhất, nên sử dụng vật liệu KERASEAL WB20 trong cùng một lô sản xuất trong một khu vực. Dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp, bề mặt hoàn thiện có thể có một số sự biến màu và màu sắc thay đổi, điều này không làm ảnh hưởng đến chất lượng và tính năng của lớp phủ.



Đọc kỹ tài liệu hướng dẫn và thông số kỹ thuật của vật liệu. Sử dụng vật liệu theo đúng tài liệu kỹ thuật.

Số: TCCS:03-2018/APT Ngày hiệu lực: 18/10/2021



chongthamcattuong.com



chongthamcattuong

KERASEAL WB20

Water-based epoxy floor and wall coating



Lưu ý:

- Độ ẩm của nền <12%
- Nhiệt độ thi công tối thiểu 15°C
- Nhiệt độ thi công tối đa 39°C
- Độ ẩm sương tối thiểu trên bề mặt là 3°C
- Độ ẩm không khí tối đa 80%



Trộn

Nên sử dụng máy trộn chuyên dụng với tốc độ khoảng 300 rpm với thanh trộn chuyên dụng. Đầu tiên trộn thành phần A trong 2-3 phút cho đến khi vật liệu đồng nhất. Đổ từ từ thành phần B vào thành phần A và trộn thêm 2-3 phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất.

Không trộn quá lâu để tránh bọt khí trong quá trình trộn vật liệu.

Lưu ý: Vật liệu đã trộn chỉ sử dụng ngay và một lần, không được đóng lại để sử dụng cho lần sau.



Thi công

KERASEAL WB20 được thi công bằng cách lăn bằng rulo lông ngắn, lăn đều hỗn hợp KERASEAL WB20 vừa trộn trên bề mặt đã được chuẩn bị và có thể lăn thành nhiều lần cho đến khi đạt độ phủ như mong muốn.



Nếu sử dụng máy phun sơn, sử dụng bơm phun một pittong với đầu phun Vonfram 0.015 inch theo tỷ lệ 20:1. Tốt nhất nên trộn thêm 5% nước sạch vào hỗn hợp vật liệu khi phun.

ĐỒNG CỨNG

Nhiệt độ	Đi lại	Di chuyển nhẹ	Đồng cứng hoàn toàn
+10°C	48 h	5 ngày	15 ngày
+20°C	24 h	4 ngày	10 ngày
+30°C	18 h	1 ngày	5 ngày

VỆ SINH DỤNG CỤ



Dụng cụ thi công phải được làm sạch ngay sau khi sử dụng bằng nước sạch.

BẢO DƯỠNG



Có thể sửa chữa hoặc làm sạch bề mặt sau khi thi công hoàn thiện ít nhất một tuần.

KERASEAL WB20 có thể dễ dàng vệ sinh bằng khăn ướt thông thường. Đối với các khu vực bị nhiễm bẩn nặng, có thể sử dụng sút pha với nước sạch.

LƯU Ý: Với các vật kéo lê trên bề mặt sẽ làm xước lớp bề mặt. Tránh làm xước bề mặt bằng cách trải tấm bảo vệ bề mặt trước khi hoạt động trên bề mặt.

AN TOÀN THI CÔNG



Các thành phần của sản phẩm đã được thiết kế để tối ưu hóa đặc tính vật lý như độ bền và kháng hóa chất để giảm thiểu các yếu tố gây ảnh hưởng sức khỏe trong quá trình sử dụng. Nhận thức và có kiến thức đúng để đảm bảo sử dụng đúng và an toàn sản phẩm. Xin vui lòng luôn đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi công.

Trong quá trình thi công sản phẩm của APT, luôn đeo găng tay và mặc quần áo bảo hộ lao động để giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm. Thông gió là rất cần thiết với những khu vực thi công kín, không thoáng khí. Không khí phải được lưu thông để đảm bảo thông thoáng ở tất cả các khu vực làm việc và khu vực lân cận để tránh sự tích tụ của hơi hóa chất. Cẩn thận khi xử lý chất lỏng dễ cháy trong khu vực làm việc. Lưu trữ an toàn bằng cách chứa vật liệu trong thùng, trong khu vực thoáng mát và tuyệt đối cấm lửa. Sản phẩm này chỉ dùng trong xây dựng công nghiệp và khu vực chuyên dụng; thi công sản phẩm theo đúng tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất.

PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG BỞI



CÔNG TY TNHH CHỐNG THẨM CÁT TƯỜNG

65/26 Tầng Nhơn Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM

🔍 Những thắc mắc, ý kiến về kỹ thuật, biện pháp thi công, vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng hoặc dịch vụ kỹ thuật của APT: +84 904 339 299

📍 Factory: Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam ✉ Email: infor@apt.net.vn



chongthamcattuong.com



[chongthamcattuong](https://shopee.vn/chongthamcattuong)

